BASEBETON PAINT

HANDLEIDING + TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Basebeton Paint is een kant-en-klare verfsoort op basis van kalkplamuur. Met Basebeton Paint wordt er zowel een warme áls een industriële uitstraling gecreëerd.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

Basebeton Paint kan op meerdere ondergronden gebruikt worden en komt het beste tot recht op de muur.

Basebeton Paint is beschikbaar in 40 standaardkleuren die passen bij ieder uniek interieur.

WIJZE VAN AANBRENGEN:

VOORBEREIDING (dag 1)

De ondergrond waarop Basebeton Paint aangebracht wordt, moet altijd glad zijn en uitsluitend uit 1 soort materiaal bestaan. Basebeton Paint heeft namelijk een ondergrond nodig met een gelijkmatige zuiging. Gebruik daarom als voorbereiding altijd de Basebeton Paint - Primer.

De wand dient altijd goed droog te zijn voordat de Basebeton Paint - Primer gebruikt wordt.

Vlakke wanden
Gestucte Wand/pleisterwand/andere zuigende ondergronden
Bij behang, een pleisterwand of overige zuigende wanden dient de Basebeton Paint - Primer twee keer aangebracht te worden zodat de Basebeton Paint goed hecht. Laat de Primer 12 uur drogen.

Hout
Een houten oppervlak dient altijd egaal te zijn en er mogen geen naden zichtbaar zijn. Gebruik Basebeton Paint - Primer zodat de wand zich goed afsluit en de Basebeton Paint beter hecht. Laat de Primer 12 uur drogen**.**

Niet vlakke wanden
Tegels
Wanden met tegels dienen altijd met een diamantschijf vlak geschuurd te worden voordat Basebeton Paint aangebracht wordt. Vervolgens kan de wand glad gestukt worden. Gebruik bij natte ruimtes altijd Ardex R1C. Bij droge ruimtes kan een gips gebonden stuc gebruikt worden. Gebruik Basebeton Paint – Primer zodat de Basebeton Paint goed hecht. Laat de Primer 12 uur drogen.

APPLICATIE VOORWAARDEN

- Vereiste kamertemperatuur van 7°C - 30°C.
- Maximale vochtpercentage van de ondergrond van 4%.

AANBRENGEN EERSTE LAAG BASEBETON PAINT (dag 2)

Basebeton Paint dient eerst goed geroerd te worden met een roerstaaf voordat deze aangebracht wordt. Breng de Basebeton Paint aan met een blokkwast 3 x 14cm.

Er dient in de hoek begonnen te worden met het aanbrengen van Basebeton Paint om vervolgens in een diagonale lijn naar beneden te werken. Er kan een speels betonlookeffect gecreëerd worden door halve maantjes in combinatie met kruisjes te maken. Voor het creëren van

een rustigere look kunnen de maantjes langer gemaakt worden. Het gehele oppervlak dient altijd in een keer geschilderd te worden. Er is namelijk altijd kleurverschil zichtbaar wanneer dit niet gedaan wordt. Basebeton Paint dient minimaal 8 uur te drogen voordat de tweede laag aangebracht kan worden.

Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer. Indien dit niet wordt gedaan dan zal er altijd kleurverschil zichtbaar zijn. Basebeton Paint dient minimaal 8 uur te drogen voordat de tweede laag aangebracht kan worden.

AANBRENGEN TWEEDE LAAG BASEBETON PAINT (dag 3)

Indien de eerste laag Basebeton Paint het gewenste betonlookeffect heeft, kan voor de tweede laag dezelfde handeling herhaald worden. Als de eerste laag Basebeton Paint toch niet het gewenste effect heeft, dan kan dit bij het aanbrengen van de tweede laag hersteld worden. Wanneer tussendoor een klein gedeelte bijgewerkt wordt zal er altijd kleurverschil te zien zijn.

VERBRUIK:

Met 1 kg Basebeton Paint is het mogelijk om 4 m2 in twee lagen te behandelen.

LET OP:
Bovenstaand verbruik is gebaseerd op gladde wanden. Bij oneven wanden kan het verbruik hoger liggen.

BEWAARTERMIJN

Basebeton Paint is ongeopend en in een droge omgeving 6 maanden houdbaar bij een temperatuur tussen de 10 ˚C en 30 ˚C.

DUURZAAMHEID

Door het gebruik van bijna alleen natuurlijke ingrediënten is Basebeton Paint zo ecologisch mogelijk, volledig CO2-neutraal en vriendelijk in gebruik. Hierdoor is Basebeton Paint vriendelijker voor de natuur dan verfsoorten op basis van chemische stoffen.

Daarnaast is Basebeton Paint ook dampopen, zodat het goed condens kan opnemen. Hierdoor voorkom je vocht- en schimmelvorming en resulteert het gebruik van Basebeton Paint in een gezond leefklimaat.

AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van chemische producten, dienen gebruikers van deze producten kennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

DISCLAIMER

Deze informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het gebruik van Stone Age-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van onze huidige ervaring(en) en productkennis. Deze informatie geldt ten aanzien van producten die onder normale omstandigheden en op correcte wijze zijn opgeslagen, behandeld en aangebracht, in overeenstemming met de adviezen van Stone Age. In de praktijk zijn verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke (werk)omstandigheden ter plaatse van dien aard, dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid (die voortvloeit uit welke rechtsverhouding dan ook) kan worden afgeleid uit deze informatie of van eventuele (zowel mondeling als schriftelijk) door Stone Age verstrekte adviezen.
De gebruiker van de producten dient de geschiktheid van de producten te testen voor de beoogde toepassing en het beoogde doel. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten ten allen tijde te wijzigen.

De eigendomsrechten van zowel Stone Age als derden moeten worden gerespecteerd. Alle opdrachten aan Stone Age zijn onderworpen aan de huidige van toepassing zijnde verkopen leveringsvoorwaarden.

CE KEURMERK

De geharmoniseerde Europese norm EN 13813„ Bedekkingsmateriaal en vloerbedekkingen – materiaaleigenschappen en -vereisten" geeft specifieke vereisten ten aanzien van dekvloeren bij het gebruik in vloerconstructies. Structurele dekvloeren of coatings, welke bijvoorbeeld bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze norm. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden dekvloeren vallen onder deze norm. Deze vloeren dienen CE-gelabeld zijn volgens bijlage ZA. 3, tabel ZA. 1.5 en 3.3 en voldoen aan de eisen van de Bouwproductenrichtlijn (89/106).

CE

Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463 PG RIJSSEN -
Nederland