SA MASTER PROTECT PLUS

HANDLEIDING + TECHNISCH INFORMATIEBLAD



PRODUCTOMSCHRIJVING:

SA Master Protect Plus is een watergedragen 2-componenten polyurethaankit met een bijzonder hoge vernettingsdichtheid en daardoor een hoge weerstand tegen kleurstoffen, weekmakers en chemicaliën

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

SA Master Protect kan worden gebruikt voor:

- Vermindert de aanhechting van vuil en de mate van onderhoud.
- Duurzame afdichtingsfilm, uitstekende elasticiteit.
- Alleen voor professioneel gebruik.
- Uitstekende vloeiing en hechting.
- Veilig in gebruik
- Hoog gehalte aan vaste stoffen.
- Anti-slipklasse R9 volgens BGR181 (Extra Mat)
- Emissiearm (EMICODE: EC2 R).

Glansniveaus: mat

TOEPASSINGBEREIK:

Ruimtes met een verhoogde chemicaliënbelasting, zoals bijvoorbeeld kapsalons en medische ruimtes (voor de hoogste bestandheid tegen kleurstoffen raden wij de zijdeglans-variant aan). Indien de nadruk ligt op een zo hoog mogelijke duurzaamheid van de afdichtingsfilm in plaats van een verhoogde chemische weerstand, dan geniet het gebruik van SA Master Protect de voorkeur.

GERBUIK:
SA Master Protect + goed schudden voordat u de verharder toevoegt. Voeg de crosslinker in de mengverhouding 10:1 toe aan de basislaklaag en roer onmiddellijk en gelijkmatig door. Na 10 minuten roeren, nogmaals kort doorroeren en aanbrengen. Meng niet meer dan binnen 2 uur kan worden verwerkt. SA Master Protect + uitsluitend bij een temperatuur van minstens 15 ^{o}C op de voorbereide ondergrond (met verwijzing naar onze toelichting ‘Basisreiniging van ondergronden’) gelijkmatig met de 2K-PU roller in twee lagen aanbrengen.

OPMERKINGEN:

- De ondergrond moet goed zijn voorbereid en ‘opgeruwd’ en daarnaast schoon en droog, evenals vrij van stof, olie en was zijn;

!! Let op: nadat het Stone Age-product is aangebracht op de vloer, mag deze vloer – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de vloer al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de vloer. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, als de betreffende vloer tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.

VERBRUIK:
Per laag ca. 50 ml / m² (20 m² / l). Op gestucte ondergronden ca. 80 - 100 ml / m² (10 - 12 m² / l) per laag.

DROOGTIJD:
Voorzichtig begaanbaar en verder te bewerken na ca. 2 uur, echter niet langer dan 48 uur. Voor een langere tussentijdse drogingsperiode dient men een volledige matte afwerking te gebruiken. Kan voorzichtig worden gebruikt na een drogingsperiode van 12 uur van de laatste coatinglaag. Na 24 uur is ca. 80 % van de duurzaamheid al bereikt. Na 7 dagen is de volledige duurzaamheid en bestendigheid tegen chemicaliën van het product bereikt (bij 20 º C, 50 % relatieve luchtvochtigheid en adequate luchtverversing).

Lage temperaturen, verhoogde luchtvochtigheid en slechte ventilatie kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Geen tapijten op de bewerkte vloer plaatsen gedurende de eerste 10 – 14 dagen. Draag er zorg voor, dat meubels voorzichtig geplaatst worden. Het oppervlak mag gedurende de eerste drie dagen niet nat worden gemaakt.

REINIGING EN ONDERHOUD:
Nadat de bewerkte vloer volledig is uitgehard, verdient het aanbeveling om voor het onderhoud SA PU Cleaner te gebruiken.

In ruimtes die – vanwege de hoge weerstandeisen – niet op de voorgeschreven wijze onderhouden worden, kunnen slijtagesporen zoals krassen of verkleuringen, een gedeeltelijke of volledige renovatie van de afdichtingsfilm vereisen door middel van het opnieuw aanbrengen van SA Master Protect + als beschermingsmaatregel. Het wordt te allen tijde aangeraden om afgeronde gedeelten te saneren.

Wanneer een regulier onderhoudsniveau gewenst is, dan adviseren wij SA PU Protect Mat.

OPSLAG:
Tegen vorst beschermen. Koel en droog opslaan. Maximaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende en originele verpakking, te rekenen vanaf de productiedatum. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Gedurende de opslag kunnen verklonteringen ontstaan door schommelingen in temperatuur en in reeds geopende verpakkingen. Zeef deze goed voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Ingrediënten: water, polyacrylaat, polyurethaan, glycolethers, silica's, wassen, additieven. Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
Voc (g / l) 49 in het mengsel (ISO11890) / GISCODE: W2DD + / 2004/42/ IIA(j)(140)140.
ADR / RID: geen gevaarlijke stoffen (stamlak en crosslinker).

CLP (Stamlak): etikettering niet verplicht. Zelfs als u producten met een lage emissie gebruikt, dient u de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Buiten bereik van kinderen houden. Lege containers kunnen worden weggegooid met het huisafval of de afvalinzameling.

CLP (Crosslinker M): GHS 07. Opgelet: H332 Schadelijk bij het inademen, kan een allergische huidreactie veroorzaken (H317). H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P280 Draag beschermende handschoenen/ een beschermende bril. P362 Verontreinigde kleding uittrekken. P405 Afgesloten/ in een afgesloten ruimte bewaren. EUH204 Bevat isocyanaat. Kan allergische reacties veroorzaken.

SPECIALE AANWIJZINGEN
- Gemengde 2K-producten kunnen koolstofdioxide en druk ontwikkelen. Sluit 2K-mengsels daarom nooit af in verband met het risico op barsten!
- Reinig het gebruikte gereedschap met water. Uitgeharde lakresten kunnen uitsluitend mechanisch verwijderd worden. Wij raden altijd het gebruik van nieuwe, droge-lakrollers aan.
- Let op de opdruk van de batch. Gebruik alleen producten met dezelfde opdruk voor één en dezelfde laag. Bij verschillende batches

adviseren wij om deze voor het aanbrengen in een aparte container te mengen.
- Indien een –voor de betreffende ruimte specifiek gewenste – weerstand tegen desinfectiemiddelen en kleuringsproducten gegarandeerd dient te worden, adviseren wij om vooraf geschiktheidstests uit te voeren met de preparaten die ter plaatse worden gebruikt. Vraag in geval van twijfel vooraf ons technisch advies. Daar kunt u ook een actuele folder met gecertificeerde haarverf aanvragen.
- Let op: kleurhoudende producten (haarkleurmiddelen, wonddesinfectiemiddelen, etc.) moeten zo snel mogelijk uit de afdichtingsfilm worden verwijderd. Hoe langer de inwerktijd van agressieve kleurhoudende chemicaliën is, des te eerder en sterker deze kunnen intrekken en vlekken kunnen achterlaten, die - afhankelijk van het type vlek en de inwerkduur - soms niet meer volledig kunnen worden verwijderd.

VERWIJZINGEN
Onze volgende publicaties gelden in hun actuele vorm als aanvullingen op dit Informatieblad:
- Algemene opmerkingen over het gebruik van Stone Age producten.
- Veiligheidsinformatieblad, welke op aanvraag beschikbaar is.

De opgegeven publicaties, evenals dit Informatieblad in haar meest actuele vorm, zijn beschikbaar via onderstaand adres:

Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463PG Rijssen – Nederland
https://www.stoneage.nl/downloads

DISCLAIMER:
Ons bovenvermelde technische advies wordt naar beste weten en op basis van de laatste stand van de techniek opgesteld. Om die reden wordt bij gebruik van onze producten, met inachtneming van de gegeven toepassingsinstructies en de door ons voorgestelde procedure, geen schade toegebracht aan de materialen waarvoor deze producten zijn bedoeld.

Het gebruik van onze producten valt echter buiten onze controle, blijft uw eigen verantwoordelijkheid en ontslaat u niet van het voorafgaand testen van onze producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden. Onze adviezen en voorschriften zijn daarom niet bindend en kunnen niet tegen ons worden ingeroepen – hetgeen ook geldt voor eventuele eigendomsrechten van derden. De relevante aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende regels vanuit de techniek moeten in acht worden genomen. Met het uitgeven van deze productinformatie verliezen eerdere versies hun geldigheid.