SICHTBETON

MODE D'EMPLOI + FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT:

Sichtbeton est une finition murale à base de ciment de haute qualité avec des additions sélectionnées. La poudre de ciment colorée est mélangée à de l'eau et transformée à l'aide d'une technique spéciale en Sichtbeton. Le matériel séché reste sans contrainte et ouvert à la dispersion.

POSSIBILITÉS D'APPLICATION:

Sichtbeton peut être utilisé pour créer des surfaces murales décoratives de haute qualité avec un effet Spécial Sichtbeton qui convient uniquement à un usage intérieur.

Sichtbeton est disponible en 3 couleurs de base.

LA MÉTHODE D'APPLICATION:

PRÉPARATION

Avant l'application de Sichtbeton, la surface inférieure doit être sèche, ferme, stable et exempte de poussière, de saleté et d'autres matériaux non adhérents. Les peintures anciennes, peu adhérentes ou faiblement collées, les enduits et les papiers peints décollés doivent être enlevés. Dans ce cas, la surface doit être préalablement traitée avec MCG Primaire ou Ecohecht. Veillez à ce que toute la surface soit absorbée de manière homogène et uniforme !

Consultez votre revendeur Sichtbeton au préalable pour déterminer la taille de chaque élément, car le film doit être soigneusement coupée avant d'être appliquée.

L'APPLICATION SICHTBETON:
Mélanger 20 kg de ciment avec le colorant sec et 4 à 4,8 litres d'eau jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Appliquer le matériel mélangé à l'aide d'une spatule carrée ou d'un peigne à colle (4 mm) et le lisser immédiatement. L'épaisseur du matériel doit être uniforme. Une fois cette opération terminée, pulvériser l'agent de démoulage sur la surface. La règle suivante s'applique au dosage: moins on utilise d'agent de démoulage, moins on obtient l'aspect typique de Sichtbeton. Après l'application de l'agent de démoulage, les feuilles de film plastique sont placées sur le ciment humide et sont étalées sur la surface à l'aide d'une truelle non tranchante (par exemple une truelle à joints), de préférence en plastique.

Deux variantes sont possibles en ce qui concerne l'application:

- Le chevauchement - dans ce cas, les transitions d'un segment à l'autre sont très lisses ou "douces" ;
- Feuille contre feuille - les joints créés en pressant les feuilles de film l'une contre l'autre fournissent une structure plus solide et une séparation optique des segments.

Les matériaux sont traités par format de film. Déterminez bien à l'avance l'emplacement des films ; il est recommandé d'utiliser un niveau à bulle laser pour que les films soient appliqués de manière droite et précise. Les films peuvent également être découpés à l'avance afin que la taille globale de la surface corresponde à celle des films.

FINITION:

À une température ambiante normale (+18 ˚C à +20 ˚C), le Sichtbeton est suffisamment sec après environ 24 heures pour que l'on puisse retirer les films. L'aspect de Sichtbeton est alors mat comme de la soie. Si une finition plus mate est souhaitée, la surface peut être soigneusement poncée à l'aide d'un tampon.

Pour un exemple d'application de Sichtbeton, veuillez-vous référer à notre vidéo via le lien suivant: https://vimeo.com/781092741

! ! Attention: après l'application du produit Stone Age sur le sol, ce sol - en rapport avec la composition du produit Stone Age - ne peut jamais être recouvert de ruban adhésif par la suite (c'est-à-dire même lorsque le sol est déjà utilisé !). Cela permet d'éviter des empreintes gênantes qui pourraient endommager le sol. Stone Age décline aucune responsabilité pour les dommages causés si le sol en question est recouvert de ruban adhésif contrairement à ces instructions.

AGENT DE LIBÉRATION:

L'agent de libération de Stone Age est une émulsion de matières premières modifiées dans l'eau. Il empêche le film de béton apparent d'adhérer à la surface. Vaporisez l'agent de démoulage uniformément sur la surface avant d'appliquer le film !

Précautions d'utilisation et de stockage
Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de contact direct avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Non toxique et non inflammable. Ne résiste pas au gel.

CONDITIONS D'APPLICATION:

- Température ambiante requise de 18 à 25 ˚C
- Température requise pour les matériaux et les surfaces: 12 - 18 ˚C
- Humidité relative: 40 - 70
- Temps de séchage: environ 24 heures

CONSOMMATION:

Environ 2 kg de ciment par m2.

PRESENTATION:

Sichtbeton: récipient de 20 kg, prêt à l'emploi.

DURÉE DE CONSERVATION:

Peut être conservé pendant au moins six mois après la date de production, à condition que le Sichtbeton ait été conservé dans son emballage d'origine fermé et qu'il n'ait pas été exposé aux intempéries et/ou à l'humidité.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ces informations, et en particulier les recommandations concernant l'utilisation des produits Stone Age, sont fournies au mieux de nos capacités et sur la base de nos connaissances et de notre expérience actuelle. Ces informations sont valables pour des produits correctement stockés, manipulés et utilisés dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Stone Age.

Les différences entre les matériaux, les supports et les conditions réelles du site sont telles qu'aucune garantie de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier et/ou de responsabilité, ni aucune recommandation (écrite) ne peut être dérivée de ces informations.

L'utilisateur des produits doit vérifier l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Stone Age se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits à tout moment. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes acceptées sont soumises à nos conditions de vente et de livraison actuelles. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus

récente de la fiche technique du produit concerné.

CERTIFICAT CE:

CE

Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
NL -7463 PG RIJSSEN
Nederland